

ANTECH AC SEAL

Chất phủ chống thấm đàn hồi, acrylic gốc nước tính năng cao.

MÔ TẢ

ANTECH AC SEAL là chất phủ đàn hồi acrylic gốc nước dùng để chống thấm, chống nóng và bảo vệ công trình. Sản phẩm dễ dàng thi công trên cả mặt ngang cũng như mặt đứng và tạo thành một lớp màng liền mạch kỵ nước, đàn hồi với khả năng chống tia cực tím (UV) và ứng suất cơ học cao. Phủ **ANTECH AC SEAL** bằng chổi, con lăn hoặc máy phun tối thiểu 2 lớp. Số lớp phủ tùy thuộc vào thực tế yêu cầu.

ỨNG DỤNG CHO

Chống thấm, chống nóng và bảo vệ:

- Mái bê tông, mái kim loại, tấm fibro xi măng, thạch cao, vữa xi măng, sàn gạch;
- Tường ngoài;
- Lớp chống thấm acrylic mới hoặc cũ.

CÁC GIỚI HẠN

- Không khuyến nghị dùng cho nền yếu, khu vực ngâm trong nước (tiếp xúc trực tiếp với nước liên tục, lâu dài).
- Không áp dụng trong điều kiện thời tiết quá ẩm ướt hoặc mưa sắp xảy ra hoặc ở gần nhiệt độ đóng băng.
- Khi phủ các vết nứt lớn hơn 1,5 mm, **ANTECH AC SEAL** có thể cần gia cường bằng vải polyeste không dệt. Trong trường hợp này, yêu cầu cần phủ ít nhất 3 lớp sản phẩm lên.
- Độ dày của lớp phủ không nên quá định mức để tránh thời gian khô quá lâu.

LƯU Ý

- Dễ dàng áp dụng và sửa chữa bằng phun, quét, lăn hoặc bàn gạt.
- Độ đàn hồi, cường độ chịu kéo, độ giãn dài khi đứt và độ bám dính cao.
- Là hệ màng chống thấm liền mạch.
- Kháng UV và thời tiết tuyệt vời.
- Kháng hóa chất tốt.
- Truyền hơi nước: màng thở nên không có sự tích tụ hơi ẩm dưới lớp phủ tránh bị phồng rộp, bong tróc.

- Giải pháp hiệu quả cho việc chống thấm mái nhà có công năng đi bộ.
- Không xuất hiện lỗ hổng trên bề mặt trong suốt quá trình vật liệu đóng rắn.
- Thân thiện với môi trường (do vật liệu là gốc nước).

ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG

Sản phẩm ứng dụng hiệu quả trên:

Bê tông, fibro xi măng, gói xi măng, gỗ, thép mạ, xốp PU. Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.

Điều kiện nền bê tông tiêu chuẩn:

- Cường độ chịu nén: $R_{28} \geq 15$ MPa.
- Độ ẩm bề mặt: $W < 10\%$.
- Nhiệt độ: $5 \div 35$ °C
- Độ ẩm không khí tương đối: $< 85\%$.

QUY TRÌNH THI CÔNG

❖ Chuẩn bị bề mặt

Chuẩn bị bề mặt là khâu rất quan trọng trong công tác chống thấm.

- Loại bỏ các vật liệu rời và kém chất lượng bám trên bề mặt đối tượng chống thấm bằng máy rửa áp lực cao nếu có thể hoặc bằng bàn cọ sợi thép.
- Loại bỏ hiện tượng sủi bọt, nấm mốc, bụi bẩn
- Trám đầy các vết đục, hốc, lỗ trên bề mặt bằng vữa xi măng cát (tỷ lệ 1:2) kết hợp với tác nhân kết nối **ANTECH LATEX**

❖ Phủ lớp lót

Vật liệu lót sử dụng phù hợp **ANTECH PRIMER**. Thi công lớp lót yêu cầu theo hướng dẫn ở tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. Để được tư vấn sâu hơn trong lựa chọn vật liệu lót, xin vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.

❖ Phủ lớp ANTECH AC SEAL

- Sử dụng máy khuấy tốc độ thấp (300 vòng/phút) hoặc khuấy bằng tay trước khi thi công.



CÔNG TY CP HÓA CHẤT XÂY DỰNG ANTECH

Trụ sở chính: 64 Trương Định, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Nhà máy: Lô CN-1, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0911.880.821 | E: contact@chongthamantech.com | W: chongthamantech.com



- Phủ ANTECH AC SEAL bằng chổi, con lăn hoặc máy phun ít nhất 2 lớp lên bề mặt đối tượng cần chống thấm. Phủ ANTECH AC SEAL lên toàn bộ các góc, mối nối, mạch ngừng thi công trước khi phủ đại trà lên toàn bộ bề mặt.
- Thời gian giữa hai lớp phủ là 6-24 giờ. Nếu thời gian giữa các lớp dài hơn (ví dụ hơn 4 ngày) hoặc không chắc chắn về độ bám dính của lớp giữa, hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- Bề mặt đứng: $0,4 \div 0,6 \text{ kg/m}^2/2 \text{ lớp}$
- Bề mặt ngang: $1,2 \div 1,5 \text{ kg/m}^2/2 \text{ lớp}$

LÀM SẠCH

Làm sạch toàn bộ dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch.

Sản phẩm ở dạng lỏng (trước khi ứng dụng):

TÍNH CHẤT	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	THÔNG SỐ
Dạng sản phẩm	-	-	Chất lỏng nhớt
Màu sắc	-	-	Xám, xanh, trắng
Trọng lượng riêng	g/ml	ASTM D1475	$1,38 \pm 0,05$

Sản phẩm đã đóng rắn (sau khi ứng dụng):

TÍNH CHẤT	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	THÔNG SỐ
Thời gian không dính (mẫu phủ trên bê tông ở 25°C, độ ẩm 50%)	Giờ	-	$1 \div 3$
Thời gian cho giao thông nhẹ người đi bộ (ở 25°C, độ ẩm 50%)	Giờ	-	> 24
Thời gian màng đóng rắn hoàn toàn (ở 25°C, độ ẩm 50%)	Ngày	-	> 5
Nhiệt độ làm việc của vật liệu	°C	-	$-15 \div 85$
Độ cứng Shore A	-	ASTM D2240	65 ± 15
Cường độ chịu kéo	MPa	ASTM D412 – 06a	$\geq 2,0$
Độ giãn dài khi đứt	%	ASTM D412 – 06a	≥ 400
Độ bám dính trên bê tông	MPa	ASTM D4541	$\geq 1,0$
Độ bám dính trên lớp vật liệu lót ANTECH PRIMER	MPa	ASTM D4541	≥ 3
Bền hóa chất (dung dịch axit, bazơ nồng độ 0,5%, chất tẩy rửa, nước biển).	-	-	Bền

Các thông tin cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm do ANTECH sản xuất, chúng tôi cung cấp dựa trên thiện chí, kiến thức và kinh nghiệm hiện tại về sản phẩm của ANTECH trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng ở điều kiện thông thường. Khi ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật liệu, điều kiện thực tế tại công trường cũng như không có bất kỳ một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngay từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay bất cứ sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công mà họ mong muốn hay không. ANTECH có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.



CÔNG TY CP HÓA CHẤT XÂY DỰNG ANTECH

Trụ sở chính: 64 Trương Định, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Nhà máy: Lô CN-1, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0911.880.821 | E: contact@chongthamantech.com | W: chongthamantech.com

