Nov 2021 Version

BestPrimer AC409

Sơn lót chống ẩm, gốc epoxy hai thành phần

Mô tả:	BestPrimer AC409 là một loại sơn lót rất đặc biệt, gốc epoxy, hai thành phần, chuyên dùng để sơn lót chống ẩm trong một số trường hợp ứng dụng đặc thù, nhằm tăng khả năng bám dính bề mặt trước khi thi công đối với các loại chất trám bít gốc epoxy, polyurethane, polysulphide...
Ứng dụng:	BestPrimer AC409 được ứng dụng trong các trường hợp đặc biệt ở những khu vực ẩm ướt, bê tông mới đổ (sau 24 giờ) hoặc các khu vực mà không thể sấy khô, không thể ngăn chặn hơi ẩm hữu hiệu như đáy, vách tầng hầm, hồ chứa, mương nước, bể bơi, bề mặt nền sàn nhà xưởng sản xuất cũ, nhà kho, garage...
Ưu điểm:	• Bám dính tốt với tất cả các bề mặt có độ ẩm cao hay ẩm ướt... • Độ thẩm thấu cao nên có khả năng liên kết sâu vào bên trong vật liệu. • Kháng xâm thực, kháng hóa chất, kháng mài mòn cao. • Dễ thi công bằng các dụng cụ như: cọ quét, ru lô lông ngắn... • Thân thiện với môi trường.

Thông số kỹ thuật:

Đóng gói:	6 kg/bộ. Ngoài ra có thể đóng gói theo yêu cầu.
Thời gian bảo quản:	12 tháng kể từ ngày sản xuất (Trong thùng nguyên chưa khui và lưu trữ nơi thoáng mát, khô ráo)
Dạng tồn tại:	Chất lỏng nhớt
Màu sắc:	Thành phần A: Trong suốt. Thành phần B: Vàng nhạt. Thành phần A+B: Trong suốt màu hổ phách.
Khối lượng riêng:	Thành phần A: 1.10 ± 0.01 kg/lít (@ 25°C) Thành phần B: 0.90 ± 0.01 kg/lít (@ 25°C) Thành phần A+B: 1.00 ± 0.01 kg/lít (@ 25°C)
Hàm lượng chất rắn	≥ 75%
Mật độ tiêu thụ:	0.10 ÷ 0.15 kg/m^2 cho mỗi lớp (Tùy thuộc tình trạng bề mặt)
Môi trường thi công:	Nhiệt độ tối thiểu: + 10°C (Trên nhiệt độ điểm sương ít nhất 5°C) Nhiệt độ tối đa: + 35°C Độ ẩm tương đối tối đa của không khí là 80%.
Tính năng hóa lý:	Tăng cường đáng kể khả năng bám dính đối với bề mặt vật liệu ẩm ướt Kháng xâm thực, kháng hóa chất
Tỷ lệ pha trộn:	**Thành phần A: Thành phần B = 2:1 (Theo trọng lượng)**

PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX® CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES

BESTMIX CORPORATION
www.bestmix.vn
HEAD OFFICE: Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991, Email: info@bestmix.com.vn
HCMC OFFICE 1: 378-384 Cong Hoa Str., Ward 13, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997), Email: bm1@bestmix.com.vn
HCMC OFFICE 2: 23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City, Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340, Email: bm2@bestmix.com.vn
NHA TRANG OFFICE: 989 Le Hong Phong Street, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Tel: 090 545 3579, Email: bm3@bestmix.com.vn
CENTRAL BRANCH: 478B1 Dien Bien Phu Street, Thanh Khe District, Da Nang City, Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399, Email: bm4@bestmix.com.vn
NORTHERN BRANCH: TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area, Hoang Mai District, Ha Noi City, Tel: (024) 3200 8234, Email: bm5@bestmix.com.vn

Thời gian cho phép thi công:

Nhiệt độ môi trường	**+20ºC**	**+25ºC**	**+30ºC**	**+35ºC**
Thời gian cho phép	70 phút	50 phút	30 phút	20 phút

Thời gian chờ:

Nhiệt độ môi trường		**+20ºC**	**+25ºC**	**+30ºC**	**+35ºC**
Thời gian chờ giữa các lớp:	Tối thiểu	24 giờ	16 giờ	12 giờ	6 giờ
	Tối đa	48 giờ	48 giờ	48 giờ	48 giờ

Thi công:

Hệ thống lót:	- Đối với bề mặt hấp thụ mạnh và bở: nên lót tối thiểu 2 lớp. - Đối với bề mặt đặc chắc và có độ nhám trung bình: chỉ cần lót 1 lớp. - Đối với bề mặt đã xoa bóng: nên xử lý tạo nhám bề mặt và rửa sạch bằng nước trước khi ứng dụng BestPrimer AC409.
Điều kiện bề mặt:	Bê tông phải đạt **cường độ nén: ≥ 20 MPa, cường độ kéo: ≥ 1.5 MPa**. Bề mặt nền phải bằng phẳng, đặc chắc, không có nước tự do bề mặt, các khu vực đọng nước phải được lau khô bằng giẻ sạch. Các tạp chất, mảnh vỡ, bụi bẩn, dầu mỡ, rong rêu, nấm mốc... phải được vệ sinh đúng yêu cầu.
Trộn:	Trước khi thi công, hai thành phần A và B phải được trộn kỹ theo đúng tỷ lệ bằng cần trộn tốc độ 300 ÷ 400 vòng/phút. Thời gian trộn tối thiểu là 03 phút nhưng có thể trộn lâu hơn cho đến khi đạt được độ đồng nhất đúng yêu cầu (hỗn hợp trở nên trong suốt). Thi công vật liệu ngay sau khi trộn đều.
Thi công:	Dùng cọ quét lông cứng hoặc ru-lô lông ngắn quét mạnh tay BestPrimer AC409 lên toàn bộ bề mặt với định mức 0.10 ÷ 0.15 kg/m^2/lớp (tùy theo điều kiện bề mặt). Lớp lót thứ hai phải thực hiện theo hướng vuông góc với lớp lót thứ nhất. Khi thi công lớp kế tiếp, phải đảm bảo lớp trước đã khô hoàn toàn. ***Lưu ý:*** Khu vực thi công phải đảm bảo thông thoáng gió, tránh mưa và ánh nắng chiếu trực tiếp khi vật liệu chưa đóng rắn hoàn toàn. Không được sử dụng phần vật liệu đã hết thời gian cho phép thi công.
Vệ sinh:	Dùng BestThinner SC01 để vệ sinh trước khi hỗn hợp đóng rắn.
An toàn:	Cả hai thành phần thuộc loại nguy hiểm, dễ cháy, có khả năng gây dị ứng đối với da mẫn cảm. Khi thi công phải mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ. Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da. Khi bị văng vào mắt, mũi, miệng… phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Tránh xa lửa, tia lửa điện và nguồn phát sinh nhiệt khi thi công sản phẩm.

Miễn trừ: *Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm*

PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX® CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES

BESTMIX CORPORATION
www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:
Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP, Tan Uyen Town, Binh Duong Province,
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:
989 Le Hong Phong Street, Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:
478B1 Dien Bien Phu Street, Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area, Hoang Mai Distrist, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn