

## Neotextile®

**Vải địa polyester không dệt 50gr/m<sup>2</sup> dùng để gia cố cho màng chống thấm thi công dạng lỏng**

### Mô tả

Vải polyester không dệt có trọng lượng 50gr/m<sup>2</sup>, thích hợp để gia cố các lớp phủ chống thấm thi công dạng lỏng.

### Lĩnh vực ứng dụng

- Hệ thống chống thấm chất lỏng được gia cường - lý tưởng cho các lớp phủ chống thấm đàn hồi gốc nước (ví dụ: **Neoproof® PU W**, **Neorooft®**, **Revinex® Roof**, **Silatex® Super**, v.v.)
- Gia cố cục bộ lớp phủ chống thấm dạng lỏng ở những khu vực và chi tiết khó, vết nứt, đường giao cắt sàn nhà, v.v.



### Đóng gói

Cuộn 100 x 1,08m, 50 x 1,08m  
và 50m x 18cm

Bảng 10m x 18cm and 10m x 9cm

### Đặc tính - Ưu Điểm

- Không cần nhiều nguyên liệu để được ngâm tẩm
- Tăng khả năng kết liên vết nứt của hệ thống chống thấm
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng độ dày và đồng đều của hệ thống chống thấm
- Tăng đáng kể độ bền cơ học và tuổi thọ của hệ thống chống thấm
- Thi công dễ dàng và nhanh chóng
- Thích ứng hoàn hảo với những khu vực và chi tiết khó
- Thích ứng cho các hệ thống gia cố trên toàn bộ bề mặt dự án hoặc chỉ cục bộ tại các điểm hoặc khu vực được chọn

### Đặc tính kỹ thuật

Trọng lượng trên một đơn vị diện tích(EN ISO 9864)	50gr/m <sup>2</sup>
Độ bền kéo khi chịu tải tối đa. (EN ISO 10319)	≥40%
Độ bền thủng tĩnh thủng tĩnh CBR (EN ISO 12236)	150N



## Hướng dẫn sử dụng

Sau khi chuẩn bị bề mặt và sơn lót thích hợp, lớp đầu tiên của lớp phủ chống thấm có thể quét sẽ được thi công theo hướng dẫn thi công. Trong khi lớp đầu tiên vẫn còn tươi, **Neotextile®** được đặt lên bề mặt và bám dính với lớp phủ, tránh để tạo nếp nhăn hoặc bong bóng. Trên phần gia cố, thi công lớp thứ hai, để vải polyester được tích hợp hoàn toàn trong vật liệu chống thấm (ứng dụng "ướt" - "ướt" của hai lớp với vải nằm ở giữa). Nên để các cuộn vải gia cố chồng lên nhau 10cm. Khi bề mặt đạt độ khô để thi công lớp kế tiếp, nên phủ thêm ít nhất một lớp làm kín bằng lớp phủ chống thấm dạng lỏng, theo hướng dẫn của bảng thông số kỹ thuật tương ứng.

## Lưu ý đặc biệt

Các hạn chế ứng dụng theo bảng thông số kỹ thuật tương ứng của màng chống thấm lỏng

Màu sắc	Trắng
Đóng gói	Cuộn 100 x 1,08m, Roll 50 x 1,08m, Roll 50m x 18cm Băng 10m x 9cm, 10m x 18cm
Lưu trữ	Không thời hạn, Bảo quản nguyên bao gói ban đầu, không để gấp & ở trong nhà trong điều kiện khô ráo và nhiệt độ từ + 5°C đến + 35°C

Thông tin được cung cấp trong biểu dữ liệu này, liên quan đến việc sử dụng và ứng dụng của sản phẩm, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức về NEOTEX® SA. Nó được cung cấp như một dịch vụ cho các nhà thiết kế và nhà thầu để giúp họ tìm ra các giải pháp tiềm năng. Tuy nhiên, với tư cách là nhà cung cấp, NEOTEX® SA không kiểm soát việc sử dụng thực tế của sản phẩm và do đó không thể chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng sản phẩm. Là kết quả của sự phát triển kỹ thuật liên tục, khách hàng của chúng tôi tùy thuộc vào kiểm tra với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để đảm bảo rằng bảng dữ liệu hiện tại này đã không được sửa đổi bởi một phiên bản mới hơn:

**HEADQUARTERS - PLANT**  
V. Moira str., Xiropigado  
**LOGISTICS SALES & CENTER**  
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600  
Industrial Area Mandra  
Athens, Greece  
T. +30 210 5557579

**NORTHERN GREECE BRANCH**  
Ionias str., GR 57009  
Kalochori, Thessaloniki, Greece  
T. +30 2310 467275